Scheda tecnica

Wienerberger



Tavellone
taglio obliquo 60x6x25

Prodotto	Codice				18120666
	Stabilimento				Bubano
	Tipologia di blocco				tavellone
	Tipologia di muro	*soletta*		cm	-
		travetto		cm	-
Dimensioni, e peso	spessore			cm	6
	lunghezza			cm	60
	altezza			cm	25
	Peso del blocco			kg	5,17
Materiale in opera	Solaio in opera al m²	interasse		cm	-
		pezzi e cls nervatura		n.	6,67
				dm³	-
		peso		kg	-
Materiale imballato	Pacco	Pezzi		n.	38
		Peso		kg	197
		Dimensioni (larg. x prof. x alt.)		cm	60x110x56
		motrice	(13t)	n.	2508
		autotreno	(29t)	n.	5624
Caratteristiche termiche e meccaniche	Resistenza meccanica (1) secondo prova di laboratorio in accordo alla UNI 11128/2004	resistenza a flessione (su 3 punti)	F_{max}	N	10000
	Conducibilità termica (2) secondo la Uni En 1745 valore senza maggiorazione	malta tradizionale (giunto 6 mm)	λ_{equ}	W/mK	0,34
	Trasmittanza termica secondo la Uni En 1745 con intonaco tradizionale λ = 0,9 (15+15 mm)	malta tradizionale (giunto 6 mm)	U	W/m²K	-
NOTE					

Voce di capitolato

Elemento tipo tavelle e tavelloni Wienerberger denominato Tavellone spessore 6 cm taglio obliquo 60x6x25 utilizzato per.....
o per la realizzazione del solaio a struttura mista in laterocemento di altezza pari a cm ....., comprensivo di soletta di cm....., realizzato con elementi singoli di travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli in laterizio, irrigiditi da traliccio collaboranti/non collaboranti, atto a sopportare oltre il peso proprio

carichi permanenti di daN/m².....;
carichi accidentali di daN/m².....;

Luci fino a m.....;

Peso unitario dei tavelloni in kg/m³.....;
interasse dei tavelloni posati in opera cm.....;
cls nervatura dm³.....;
peso del solaio in opera kg.....;

Al m² € .....

Note

Normativa di riferimento: UNI 11128/2004

"Prodotti da costruzione di laterizio - Tavelloni, tavelle e tavellone - Terminologia, requisiti e metodi di prova"

(1) Il valore della resistenza meccanica dichiarata fa riferimento a uno specifico test di laboratorio realizzato in accordo alla UNI 11128/2004 che prevede una prova a rottura su un campione minimo di 6 pezzi. (2) Il valore di conducibilità fa riferimento ad un valore medio per la gamma dei laterizi forati prodotti a Bubano.

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (in conformità alla EN 1745) μ = 5 / 10; Calore specifico del laterizio c = 1000 J/kgK.

Tutti i dati inseriti sono indicativi. Wienerberger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

Wienerberger S.p.A. Unipersonale
Sede legale e stabilimento
40027 Mordano (BO)
fraz. Bubano, Via Ringhiera 1
tel. 0542 56811, fax 0542 51143
italia@wienerberger.com
www.wienerberger.it

Stabilimento di Villabruna di Feltre
32030 Villabruna di Feltre (BL)
Strada della Fornace 7
tel. 0439 340411, fax 0439 42731

Stabilimento di Gattinara
13045 Gattinara (VC)
Via Rovasenda 79
tel. 0163 831012, fax 0163 834086

Stabilimento di Terni
05100 Terni
Voc. Macchiagrossa 1/a
tel. 0744 241497, fax 0744 241517

04/2016