ICEA

CE Conforme alla Norma Europea EN 13 170

Isolante in pannelli Corkpan:
sughero naturale espanso autocollato

Usi: Isolamento terrazze – Isolamento coperture inclinate in cemento o legno – Isolamento sottotetti non abitabili

Dimensioni: cm 50 x 100

Spessore: da 10 a 320 mm

Densità: 110/130 kg/m3

Conducibilità termica provata a 10 °C:
= 0,036 W/mK

Conducibilità termica dichiarata a 10 °C:
d = 0,040 W/mK

Resistenza alla compressione:
da 0,2 a 0,25 kg/cm2

Resistenza diffusione vapore acqueo:
μ = 5-30

Reazione al fuoco: Euroclasse E

Calore specifico: 1900 J/kgK

Stabilità dimensionale: Ottima

Putrescibilità: Nulla

Durabilità: Illimitata