MURAL CLS

Calcestruzzo strutturale

NIENTE PIÙ ODORE SGRADEVOLE DEI LEGANTI

CE CONFORME

NORMATIVA EUROPEA 206-1 C25/30 CONFORME

Scarica la scheda con il tuo smartphone.

Dati tecnici

Conforme alla norma EN 206-1

Consistenza	*polvere + inerte*
Colore	*grigio*
Rapporto d'impasto	*10 litri circa d'acqua ogni 100 kg di prodotto*
Peso specifico	*2000 kg/m³*
Granulometria	*0 / 12 mm*
Tempo di lavorazione	*1 ora circa*
Resistenza alla compressione	*dopo 2 giorni: 16,2 N/mm²* *dopo 7 giorni: 28,0 N/mm²* *dopo 28 giorni: >35,0 N/mm²*
Categoria	*C25/30 (Rck 30)*
Classe di consistenza	*S4*
Classe di esposizione	*XC2*
Ritiro	*dopo 28 giorni: 0,05%*
Consumo	*2200 kg/m³*
Temperatira di impiego	*+6°C / +35°C*
Conservazione *(informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)*	*6 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro*
Confezioni	*Sacchi da 25 kg - Pallet da 1500 kg*

IMPIEGO

Calcestruzzo MURAL CLS predosato viene impiegato come calcestruzzo strutturale e nei piccoli interventi dove è richiesto un prodotto già pronto all'uso in sacchi che consente un risparmio di tempo.

PREPARAZIONE

Versare il sacco intero di calcestruzzo MURAL CLS in betoniera a bicchiere o a vite e miscelare con l'aggiunta di 2,5 lt. di acqua circa per sacco. Mescolare per 3 minuti circa fino ad ottenere un impasto omogeneo.

APPLICAZIONE

Calcestruzzo MURAL CLS ha un tempo di lavorazione di circa un'ora, variabile a seconda della temperatura, ed è indicato per interventi quali riparazioni di travi, pilastri e pavimenti, inghisaggio di opere stradali quali tubi, pali di illuminazione ed ogni tipo di conglomerato.

Voci di Capitolato

L'inghisaggio di opere stradali e interventi di riparazione di travi, pilastri e pavimenti viene eseguito con calcestruzzo MURAL CLS LOCATELLI. Il calcestruzzo è composto da cemento e inerti selezionati e ha un consumo di 2200 Kg m³.

AVVERTENZE

- Utilizzare sempre il sacco intero.
- Non aggiungere acqua a presa iniziata.
- Applicare a temperature comprese tra i 6°C e 30°C.
- Non mescolare MURAL CLS con altre sostanze.
- Proteggere il materiale dal gelo e dalla rapida essiccazione.

Locatelli GRANDI PRODOTTI PER L'EDILIZIA

Via Bartolomeo Colleoni, 1 - 24020 - RANICA (Bg) Tel. +39 035.4536451 - Fax +39 035.4536147 - WWW.LOCATELLIINTONACI.IT

Le informazioni contenute in questo catalogo si basano sulla nostra conoscenza alla data di pubblicazione. Pertanto l'utilizzatore si deve assicurare dell'idoneità del prodotto per l'uso previsto assumendosi le responsabilità in caso di uso improprio. Locatelli, in un'ottica di miglioramento continuo dei prodotti, si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche senza preavviso alcuno.